

Phone: (495) 648-52-04

Cell phone: 8-926-535-39-36
Internet: www.superbeton.su

PAGEL® SPEZIAL-BETON



R 20 SCHNELLREPARATURMÖRTEL



- der Mörtel für alle 4 Jahreszeiten
- ein Produkt – ein System
- Instandsetzungsmörtel gemäß DIN EN 1504-3
- ab 1 °C verarbeitbar
- ab 5 °C nach 2 Stunden belastbar
- für Wand- und Bodenflächen
- Kanalinstandsetzung

*...wir machen gute Mörtel
– weltweit*

Russia
www.superbeton.su
(495) 648-52-04

EIGENSCHAFTEN

- dauerhafte Lösung für eilige Reparaturarbeiten
- ab 1 °C verarbeitbar
- ab 5 °C nach 2 Stunden belastbar
- gebrauchsfertig und leicht verarbeitbar
- kunststoffvergütet, korrosionshemmend
- frei von Chloriden und Aluminatzementen
- frost- und tausalzbeständig
- Restfeuchte nach 1 Tag <4 % und nach 3 Tagen <3 %
- nach 8 Stunden frostbeständig (5 °C)
- Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemäß EN 13501 und DIN 4102



ANWENDUNG

- Spachtelarbeiten kosmetisch (R 20/O2, R 20/O5)
- Schnellreparaturen
- Beton- und Mörteluntergrund
- Boden- und Wandflächen
- Industriehallen, Rampen, Garagen
- Betoninstandsetzung, Reprofilierung
- Ausbruchstellen, Löcher, Kanten
- Kanalinstandsetzung
- Schachtsanierung
- Reparatur von Kanalbruch
- Sanierung von Stützen
- Kanalbeschichtung von Wand-, Boden- und Deckenflächen
- Setzen von Steinzeugplatten
- Sohlensanierung

PRODUKTE

- R 20/O2 PAGEL-SCHNELLFEINSPACHTEL (0-0,2 mm)
- R 20/O5 PAGEL-SCHNELLSPACHTEL (0-0,5 mm)
- R 20/10 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL (0-1,0 mm)
- R 20/20 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL (0-2,0 mm)
- R 20/40 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL (0-4,0 mm)
- R 20/80 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL (0-8,0 mm)

VERARBEITUNG

UNTERGRUND: gründlich reinigen; lose und haftemmende Teile sowie Zementschlämme sind durch Strahlen o. Ä. zu entfernen; eine ausreichende Abreißfestigkeit (i. M. 1,5 N/mm²), Rauigkeit und Tragfähigkeit des Untergrundes muss gewährleistet sein; **kapillarsättigend vorwässern!** Freigelegten Betonstahl entrostet (Sa 2 1/2 gem. DIN 55928, Teil 4) und lückenlos mit MSO2 PAGEL-KORROSIONSSCHUTZ beschichten.

HAFTBRÜCKE: R 20/10 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL in kleinen Mengen mit maximal 13 % Wasser als Schlämme anrühren und intensiv in Lunker und Poren einbürsten.

MISCHEN: Wasser bis auf eine Restmenge in den Zwangsmischer füllen, Trockenmörtel hinzufügen und nach kurzer Mischdauer restliche Wassermenge beifügen. Insgesamt mind. 5 Minuten mischen.

VERARBEITUNG: R 20 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL in plastischer Konsistenz in einem Arbeitsgang in die noch nicht erstarrte Haftbrücke fachgerecht einbauen und nach angemessener Wartezeit glätten. Die Verarbeitungsgeräte feucht halten!

VERARBEITUNGSZEIT: R 20 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL ist werksmäßig auf eine Verarbeitungszeit von ca. 30 Minuten bei 20 °C eingestellt. Eine Überarbeitung ist nach kurzer Wartezeit möglich. Grenztemperaturen zur Anwendung: +1 °C bis +35 °C

BEACHTEN: Oberfläche gegen Wind, Zugluft und vorzeitige Wasserverdunstung, z. B. mit Folie 3-5 Tage schützen. Bei hohen oder niedrigen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Windeinwirkung sind die ergänzenden Angaben des Technischen Datenblatts O1 PAGEL-VERDUNSTUNGSSCHUTZ zu beachten.



R 20 PAGEL-SCHNELLREPARATURMÖRTEL-SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

TYP (Spachtel)		R 20/O2	R 20/O5
Körnung	mm	0-0,2	0-0,5
Beschichtungsdicke	mm	0,5-5,0	2-6,0
Wassermenge	%	max. 18	14-16
Verbrauch	kg/dm ³	1,9	1,8
Verarbeitbarkeitsdauer 20 °C	min	ca. 15	ca. 15
Frischmörtelrohddichte	kg/dm ³	2,15	2,1
Druckfestigkeit*	2 h	N/mm ² ≥ 5	≥ 5
	4 h	N/mm ² ≥ 6	≥ 10
	8 h	N/mm ² ≥ 10	≥ 13
	1 d	N/mm ² ≥ 15	≥ 20
	7 d	N/mm ² ≥ 30	≥ 40
	28 d	N/mm ² ≥ 50	≥ 50
Haftzugfestigkeit	28 d	N/mm ² ≥ 2	≥ 2

Hinweis: Alle angegebenen Prüfdaten sind Anhaltswerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken. Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.



TYP (Mörtel)		R 20/10	R 20/20	R 20/40	R 20/80
Körnung	mm	0-1,0	0-2,0	0-4,0	0-8,0
Beschichtungsdicke	mm	3-20	5-40	20-50	30-100
Wassermenge	%	11-13	11-12	11-12	11-12
Verbrauch	kg/dm ³	1,9	2,0	2,0	2,0
Verarbeitbarkeitsdauer 20 °C	min	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Frischmörtelrohddichte	kg/dm ³	2,19	2,23	2,2	2,23
Druckfestigkeit*	2 h	N/mm ² ≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
	4 h	N/mm ² ≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
	8 h	N/mm ² ≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
	1 d	N/mm ² ≥ 20	≥ 25	≥ 25	≥ 25
	7 d	N/mm ² ≥ 40	≥ 40	≥ 45	≥ 40
	28 d	N/mm ² ≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55
Haftzugfestigkeit	28 d	N/mm ² ≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2

Hinweis: Alle angegebenen Prüfdaten sind Anhaltswerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken. Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.

* Prüfung der Mörtel-Druckfestigkeiten gemäß DIN EN 196-1
Prüfung der Beton-Druckfestigkeiten gemäß DIN EN 12390-3

Lagerung: 6 Monate, trocken und geschlossene Verpackung
Lieferform: 25-kg-Sack
Gefahrenklasse: kein Gefahrengut, Sicherheitsdatenblatt beachten
GISCODE: ZP1

Russia
www.superbeton.su
 (495) 648-52-04

CE 0921						
PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG, D-45355 Essen						
siehe Chargenaufdruck						
0921 - BPR - 2034						
EN 1504-3:2005						
R 20 PAGEL® - SCHNELLREPARATURMÖRTEL						
Mörtel für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)						
Produktbezeichnung	R 20/O2	R 20/O5	R 20/10	R 20/20	R 20/40	R 20/80
Klasse	R3		R4			
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa		≥ 45 MPa			
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		≤ 0,05 %			
Haftvermögen	≥ 1,5 MPa		≥ 2,0 MPa			
Behindertes Schwinden/Quellen	≥ 1,5 MPa		≥ 2,0 MPa			
Karbonatisierungs-Widerstand	KNF / NPD		KNF / NPD			
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		≥ 20 GPa			
Temperaturwechselverträglichkeit			KNF / NPD			
Griffigkeit			KNF / NPD			
Wärmeausdehnungskoeffizient			KNF / NPD			
Kapillare Wasseraufnahme			KNF / NPD			
Brandverhalten						Klasse A1
Gefährliche Substanzen						Übereinstimmung mit EN 1504-3:2005, 5.4

KNF / NPD: „Kennwert nicht festgelegt“ / „No Performance Determined“

CE EN 13813				
PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG, D-45355 Essen				
Jahr = siehe Chargenaufdruck				
EN 13813				
PAGEL® - SCHNELLREPARATURMÖRTEL				
Zementestrich				
Produktbezeichnung	R 20/10	R 20/20	R 20/40	R 20/80
Brandverhalten	Afl	Afl	Afl	Afl
Druckfestigkeit	C60	C60	C60	C60
Biegezugfestigkeit	F10	F10	F10	F7
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	CT	CT	CT
Wasserundurchlässigkeit	KNF / NPD			
Verschleißwiderstand	A12	A12	A9	A9
Schallsisolierung	KNF / NPD			
Schallsorption	KNF / NPD			
Wärmedämmung	KNF / NPD			
Chemische Beständigkeit	KNF / NPD			

KNF / NPD: „Kennwert nicht festgelegt“ / „No Performance Determined“

Expositionsklassenzuordnung gemäß:

DIN 1045-2 / EN 206-1

PAGEL - SCHNELLREPARATURMÖRTEL

	XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM
	0	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3
R 20/O2	•	• • • • •	• •	• •	• •	•	•
R 20/O5	•	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• •	•
R 20/10	•	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • •	•
R 20/20	•	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	•
R 20/40	•	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	•
R 20/80	•	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	•

R 20/O2 - R 20/80	R 20/10 - R 20/20	R 20/40	R 20/80
CE 0921	CE	CE	CE
PAGEL Spezial-Beton Wolfsbankring 9 45355 Essen siehe Chargenaufdruck	PAGEL Spezial-Beton Wolfsbankring 9 45355 Essen siehe Chargenaufdruck	PAGEL Spezial-Beton Wolfsbankring 9 45355 Essen siehe Chargenaufdruck	PAGEL Spezial-Beton Wolfsbankring 9 45355 Essen siehe Chargenaufdruck
0921-BPR-2034	CT C60 F10 A12	CT C60 F10 A9	CT C60 F7 A9
EN 1504-3	EN 13813	EN 13813	EN 13813

E-mail: mail@superbeton.su

Phone: (495) 648-52-04

Cell phone: 8-926-535-39-36
Internet: www.superbeton.su



PAGEL®
SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN
TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM



Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Sie sind jedoch - auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter - unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Die angegebenen Prüfdaten wurden bei 20 °C ermittelt. Es handelt sich um Durchschnittswerte und -analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung möglich. Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne jederzeit, und wir freuen uns über das von Ihnen gezeigte Interesse. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungültig.